２０１２年　１月２３日

ルノン株式会社殿

会社名　　竹野株式会社　　印

SV規格試験成績書

壁　紙　品　番	ＲＦ６６３２

No.	試　験　項　目			試験結果	規格値	試験機関
1	退　色　性		（号）	合格	4以上	カケンテストセンター
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦	合格	4以上	カケンテストセンター
			横			
		湿潤摩擦	縦	合格	4以上	カケンテストセンター
			横			
3	隠　ぺ　い　性		（級）	合格	3以上	カケンテストセンター
4	施　工　性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	カケンテストセンター
5	湿　潤　強　度　N/1.5cm		縦	合格	5.0以上	カケンテストセンター
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量		mg/L	合格	0.2以下※	カケンテストセンター
7	重金属	砒素	（mg/kg）	合格	5以下	カケンテストセンター
		鉛	（mg/kg）	合格	30以下	カケンテストセンター
		カドミウム	（mg/kg）	合格	5以下	カケンテストセンター
		クロム	（mg/kg）	合格	20以下	カケンテストセンター
		水銀	（mg/kg）	合格	2以下	カケンテストセンター
		セレン	（mg/kg）	合格	10以下	カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー		（mg/kg）	合格	0.1以下	カケンテストセンター
9	残留VOC	TVOC	（μg/g）	合格	100以下	カケンテストセンター
		TEX芳香族	（μg/g）	合格	10以下	カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。