

2016 年 2 月 5 日

ルン株式会社 御中

会社名 アキレス (株) 壁紙工場 印



## SV 規格試験成績書

|      |         |      |    |
|------|---------|------|----|
| 壁紙品番 | RF-3470 | 試験条件 | II |
|------|---------|------|----|

| No. | 試 験 項 目           |                 |        | 試験結果 | 規格値              | 試験機関            |
|-----|-------------------|-----------------|--------|------|------------------|-----------------|
| 1   | 退 色 性 (号)         |                 |        | 合格   | 4 以上             | 社内試験            |
| 2   | 摩 擦 色 落 ち 度 (級)   | 乾 燥 摩 擦 色 落 ち 度 | 縦      | 合格   | 4 以上             | 〃               |
|     |                   |                 | 横      |      |                  |                 |
|     |                   | 湿 潤 摩 擦 色 落 ち 度 | 縦      | 合格   | 4 以上             | 〃               |
|     |                   |                 | 横      |      |                  |                 |
| 3   | 隠蔽性 (級)           |                 |        | 合格   | 3 以上             | 〃               |
| 4   | 施 工 性             |                 |        | 合格   | 浮き及び剥がれがあつてはならない | 〃               |
| 5   | 湿 潤 強 度 N/1.5 c m |                 | 縦<br>横 | 合格   | 5.0 以上           | 〃               |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 mg/L  |                 |        | 合格   | 0.2 以下※          | 一般社団法人カソテストセンター |
| 7   | 重金属               | 砒素 (mg/kg)      |        | 合格   | 5 以下             | 〃               |
|     |                   | 鉛 (mg/kg)       |        | 合格   | 30 以下            | 〃               |
|     |                   | カドミウム (mg/kg)   |        | 合格   | 5 以下             | 〃               |
|     |                   | クロム (mg/kg)     |        | 合格   | 20 以下            | 〃               |
|     |                   | 水銀 (mg/kg)      |        | 合格   | 2 以下             | 〃               |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg) |                 |        | 合格   | 0.1 以下           | 〃               |
| 9   | 残留 VOC            | TVOC (μ g/g)    |        | 合格   | 100 以下           | 〃               |
|     |                   | TEX 芳香族 (μ g/g) |        | 合格   | 10 以下            | 〃               |

※ホルムアルデヒドの放散量の 0.2mg/L 以下は建築基準法の F☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                         |
|----|-----|-----------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。            |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は、使用しない。                       |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。                |

試験成績書は JIS 規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。