

会社名 ロンシール工業株式会社
品質保証部



SV規格試験成績書

壁紙品番	RPS-1220	試験条件	II
------	----------	------	----

No.	試験項目		試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)		合格	4以上	社内試験
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	合格	4以上	社内試験
		縦			
	湿潤摩擦色落ち度	合格	4以上	社内試験	
					横
3	隠蔽性 (級)		合格	3以上	社内試験
4	施工性		合格	浮き及び剥がれがあつてはならない	社内試験
5	湿潤強度 N/1.5cm		縦	5.0以上	社内試験
			横		
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L		合格	0.2以下※	社内試験
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格	5以下	一般財団法人カクテストセンター
		鉛 (mg/kg)	合格	30以下	一般財団法人カクテストセンター
		カドミウム (mg/kg)	合格	5以下	一般財団法人カクテストセンター
		クロム (mg/kg)	合格	20以下	一般財団法人カクテストセンター
		水銀 (mg/kg)	合格	2以下	一般財団法人カクテストセンター
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		合格	0.1以下	一般財団法人カクテストセンター
9	残留VOC	TVOC (μg/g)	合格	100以下	一般財団法人カクテストセンター
		TEX芳香族 (μg/g)	合格	10以下	一般財団法人カクテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。