

2018年 9月 28日

ルノン株式会社 殿

会社名 凸版印刷株式会社



SV規格試験成績書

壁紙品番	RPS-1223	試験条件	I - · I II
------	----------	------	------------

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	4以上	自主検査
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	"
		横	横	合格	4以上	"
	湿潤摩擦色落ち度	縦	縦	合格	4以上	"
		横	横	合格	4以上	"
3	隠蔽性 (級)			合格	3以上	"
4	施工性			合格	浮き及び剥がれがあつてはならない	"
5	湿潤強度 N/1.5cm		縦	合格	5.0以上	"
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L		横	合格	0.2以下※	カケンテストセンター
7	重金属	砒素 (mg/kg)	砒素 (mg/kg)	合格	3以下	"
		鉛 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	合格	20以下	"
		カドミウム (mg/kg)	カドミウム (mg/kg)	合格	3以下	"
		クロム (mg/kg)	クロム (mg/kg)	合格	20以下	"
		水銀 (mg/kg)	水銀 (mg/kg)	合格	2以下	"
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)			合格	0.1以下	"
9	残留VOC	TVOC ($\mu\text{g/g}$)	TVOC ($\mu\text{g/g}$)	合格	100以下	"
		TEX芳香族 ($\mu\text{g/g}$)	TEX芳香族 ($\mu\text{g/g}$)	合格	10以下	"

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。