

2025年1月25日

ルノン株式会社 御中

会社名 アキレス (株) 壁材工場



SV規格試験成績書

壁紙品番	RF-3124
------	---------

試験条件	II
------	----

No.	試験項目		試験結果	規格値	試験機関	
1	退色性 (号)		合格	4 以上	一般財団法人カケンテストセンター 社内試験	
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	4 以上	"	
			横			
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4 以上	"	
			横			
3	隠蔽性 (級)		合格	3 以上	"	
4	施工性		合格	浮き及びはがれがあつてはならない	一般財団法人カケンテストセンター	
5	湿潤強度 N/1.5cm		縦 横	合格	5.0 以上	一般財団法人カケンテストセンター 社内試験
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)		合格	0.2 以下※	"	
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格	3 以下	一般財団法人カケンテストセンター	
		鉛 (mg/kg)	合格	20 以下	"	
		カドミウム (mg/kg)	合格	3 以下	"	
		クロム (mg/kg)	合格	20 以下	"	
		水銀 (mg/kg)	合格	2 以下	"	
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		合格	0.1 以下	"	
9	残留VOC	TVOC (μ g/g)	合格	100 以下	"	
		TEX芳香族 (μ g/g)	合格	10 以下	"	

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。