

ルノン株式会社 殿

会社名 ダイニック株式会社



## SV規格試験成績書

|      |         |
|------|---------|
| 壁紙品番 | RF-3125 |
|------|---------|

|      |                |
|------|----------------|
| 試験条件 | I - ・ I ・ (II) |
|------|----------------|

| No. | 試験項目              |                     | 試験結果   | 規格値              | 試験機関              |   |
|-----|-------------------|---------------------|--------|------------------|-------------------|---|
| 1   | 退色性 (号)           |                     | 合格     | 4以上              | 自社試験 (JIS A 6921) |   |
| 2   | 摩擦色落ち度 (級)        | 乾燥摩擦色落ち度            | 縦      | 4以上              | "                 |   |
|     |                   |                     | 横      |                  |                   |   |
|     |                   | 湿潤摩擦色落ち度            | 縦      | 4以上              | "                 |   |
|     |                   |                     | 横      |                  |                   |   |
| 3   | 隠蔽性 (級)           |                     | 合格     | 3以上              | "                 |   |
| 4   | 施工性               |                     | 合格     | 浮き及び剥がれがあつてはならない | "                 |   |
| 5   | 湿潤強度 N/1.5cm      |                     | 縦<br>横 | 合格               | 5.0以上             | " |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 mg/L  |                     | 合格     | 0.2以下※           | "                 |   |
| 7   | 重金属               | 砒素 (mg/kg)          | 合格     | 3以下              | (一財)カケンテストセンター    |   |
|     |                   | 鉛 (mg/kg)           | 合格     | 20以下             | "                 |   |
|     |                   | カドミウム (mg/kg)       | 合格     | 3以下              | "                 |   |
|     |                   | クロム (mg/kg)         | 合格     | 20以下             | "                 |   |
|     |                   | 水銀 (mg/kg)          | 合格     | 2以下              | "                 |   |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg) |                     | 合格     | 0.1以下            | "                 |   |
| 9   | 残留VOC             | TVOC ( $\mu$ g/g)   | 合格     | 100以下            | "                 |   |
|     |                   | TEX芳香族 ( $\mu$ g/g) | 合格     | 10以下             | "                 |   |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。