

2025年1月25日

ルノン株式会社 御中

会社名 アキレス (株) 壁材工場



## SV規格試験成績書

|      |         |      |    |
|------|---------|------|----|
| 壁紙品番 | RF-3156 | 試験条件 | II |
|------|---------|------|----|

| No. | 試験項目               |                            | 試験結果 | 規格値              | 試験機関                     |
|-----|--------------------|----------------------------|------|------------------|--------------------------|
| 1   | 退色性 (号)            |                            | 合格   | 4 以上             | 一般財団法人カケンテストセンター<br>社内試験 |
| 2   | 摩擦色落ち度 (級)         | 乾燥摩擦色落ち度                   | 縦    | 4 以上             | "                        |
|     |                    |                            | 横    |                  |                          |
|     |                    | 湿潤摩擦色落ち度                   | 縦    | 4 以上             | "                        |
|     |                    |                            | 横    |                  |                          |
| 3   | 隠蔽性 (級)            |                            | 合格   | 3 以上             | "                        |
| 4   | 施工性                |                            | 合格   | 浮き及びはがれがあつてはならない | 一般財団法人カケンテストセンター         |
| 5   | 湿潤強度 N/1.5cm       | 縦                          | 合格   | 5.0 以上           | 一般財団法人カケンテストセンター<br>社内試験 |
|     |                    | 横                          |      |                  |                          |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 (mg/L) |                            | 合格   | 0.2 以下※          | "                        |
| 7   | 重金属                | 砒素 (mg/kg)                 | 合格   | 3 以下             | 一般財団法人カケンテストセンター         |
|     |                    | 鉛 (mg/kg)                  | 合格   | 20 以下            | "                        |
|     |                    | カドミウム (mg/kg)              | 合格   | 3 以下             | "                        |
|     |                    | クロム (mg/kg)                | 合格   | 20 以下            | "                        |
|     |                    | 水銀 (mg/kg)                 | 合格   | 2 以下             | "                        |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg)  |                            | 合格   | 0.1 以下           | "                        |
| 9   | 残留VOC              | TVOC ( $\mu\text{g/g}$ )   | 合格   | 100 以下           | "                        |
|     |                    | TEX芳香族 ( $\mu\text{g/g}$ ) | 合格   | 10 以下            | "                        |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。