

ルン株式会社 御中

会社名 アキレス (株) 壁材工場 印



## SV 規格試験成績書

壁紙品番	RH-7301
------	---------

No.	試験項目		試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)		合格	4 以上	一般社団法人カネテストセンター
2	耐摩擦性 (級)	乾燥摩擦	縦	4 以上	〃
			横		〃
		湿潤摩擦	縦	4 以上	〃
			横		〃
3	隠ぺい性 (級)		合格	3 以上	〃
4	施工性		合格	浮き及びはがれがあつてはならない	〃
5	湿潤強度 N/1.5cm	縦	合格	5.0 以上	〃
		横			〃
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L		合格	0.2 以下※	〃
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格	5 以下	〃
		鉛 (mg/kg)	合格	30 以下	〃
		カドミウム (mg/kg)	合格	5 以下	〃
		クロム (mg/kg)	合格	20 以下	〃
		水銀 (mg/kg)	合格	2 以下	〃
		セレン (mg/kg)	合格	10 以下	〃
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		合格	0.1 以下	〃
9	残留 VOC	TVOC ( $\mu$ g/g)	合格	100 以下	〃
		TEX 芳香族 ( $\mu$ g/g)	合格	10 以下	〃

※ホルムアルデヒドの放散量の 0.2mg/L 以下は建築基準法の F☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は、使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書は JIS 規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。