


2014年9月16日

ルノン株式会社 殿

会社名 東武化学株式会社 印



S V規格試験成績書

壁紙品番	RH-9312
------	---------

No.	試験項目	試験結果	規格値	試験機関	
1	退色性 (号)	合格	4以上	一般財団法人 カケンテスト センター	
2	耐摩擦性(級)	乾燥摩擦	縦 合格 横 合格		4以上
		湿潤摩擦	縦 合格 横 合格		4以上
	3		隠ぺい性 (級)		合格
	4	施工性	合格		浮き及びはがれがあつてはならない
5	湿潤強度 N/1.5cm	縦 合格 横	5.0以上		
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L	合格	0.2以下※		
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格		5以下
		鉛 (mg/kg)	合格		30以下
		カドミウム (mg/kg)	合格		5以下
		クロム (mg/kg)	合格	20以下	
		水銀 (mg/kg)	合格	2以下	
		セレン (mg/kg)	合格	10以下	
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)	合格	0.1以下		
9	残留VOC	TVOC (μg/g)	合格	100以下	
		TEX芳香族 (μg/g)	合格	10以下	

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。