平成２６年１１月１３日

ルノン株式会社　殿

会社名　共和レザー株式会社　印

ＳＶ規格試験成績書

壁紙品番	RH-9774

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	４以上	一般財団法人 カケンテストセンター 大阪事業所
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦	合格	４以上	
			横			
		湿潤摩擦	縦	合格	４以上	
			横			
3	隠ぺい性 (級)			合格	３以上	
4	施工性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	
5	湿潤強度　N／1.5cm		縦	合格	5.0以上	
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量　mg／L			合格	0.2以下※	
7	重金属	砒素 (mg／kg)		合格	５以下	
		鉛 (mg／kg)		合格	３０以下	
		カドミウム (mg／kg)		合格	５以下	
		クロム (mg／kg)		合格	２０以下	
		水銀 (mg／kg)		合格	２以下	
		セレン (mg／kg)		合格	１０以下	
8	塩化ビニルモノマー (mg／kg)			合格	0.1以下	
9	残留ＶＯＣ	ＴＶＯＣ (μg／g)		合格	１００以下	
		ＴＥＸ芳香族 (μg／g)		合格	１０以下	

※ホルムアルデヒド放散量の０．２mg／L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

１０	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
１１	可塑剤	沸点が３００℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしＤＢＰは使用しない。
１２	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
１３	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はＪＩＳ規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。