平成29年7月5日

ルノン株式会社　　殿

会社名　サンロック工業株式会社 印

ＳＶ規格試験成績書

壁 紙 品 番	ＲＨ－４０２０

試験条件	Ｉ－・Ｉ Ⅱ

No	試　験　項　目			試験結果	規　格　値	試験機関
1	退　色　性		(号)	合格	4以上	社内試験
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	社内試験
			横			社内試験
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	社内試験
			横			社内試験
3	隠　蔽　性		(級)	合格	3以上	社内試験
4	施　工　性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	社内試験
5	湿潤強度Ｎ／１．５ｃｍ		縦	合格	5.0以上	社内試験
			横			
※6	ホルムアルデヒド放散量		ｍｇ／Ｌ	合格	0.2 以下※	一般財団法人 カケンテストセンター
7	重金属	砒素	(ｍｇ／ｋｇ)	合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		鉛	(ｍｇ／ｋｇ)	合格	30 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		カドミウム	(ｍｇ／ｋｇ)	合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		クロム（Ⅵ）	(ｍｇ／ｋｇ)	合格	20 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		水銀	(ｍｇ／ｋｇ)	合格	2 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー		(ｍｇ／ｋｇ)	合格	0.1 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
9	残留ＶＯＣ	ＴＶＯＣ	(μｇ／ｇ)	合格	100 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		ＴＥＸ芳香族	(μｇ／ｇ)	合格	10 以下	一般財団法人 カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が３００℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしＤＢＰは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない

試験成績書はＪＩＳ規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。

壁紙工業会　　（様式－３）　　制定 2010/06/01　　改訂　2015/*01/01(第4版)