2017年8月16日

ルノン株式会社　殿

会社名　　ダイニック株式会社　　印

SV規格試験成績書

壁紙品番	RH－4267

試験条件	Ⅰ－ ・Ⅰ・(Ⅱ)

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	4以上	自社試験(JIS A 6921)
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	〃
			横			
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	〃
			横			
3	隠蔽性 (級)			合格	3以上	〃
4	施工性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	〃
5	湿潤強度 N/1.5cm		縦	合格	5.0以上	〃
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L			合格	0.20以下※	〃
7	重金属	砒素 (mg/kg)		合格	5以下	(一財)カケンテストセンター
		鉛 (mg/kg)		合格	30以下	〃
		カドミウム (mg/kg)		合格	5以下	〃
		クロム (mg/kg)		合格	20以下	〃
		水銀 (mg/kg)		合格	2以下	〃
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)			合格	0.1以下	〃
9	残留VOC	TVOC (μg/g)		合格	100以下	〃
		TEX芳香族 (μg/g)		合格	10以下	〃

※ホルムアルデヒド放散量の0.20mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。