

2017年8月24日

ルノン株式会社

殿

会社名 株式会社デコリア



SV規格試験成績書

壁紙品番	RH-4509	試験条件	I - ・ I ・ II
------	---------	------	--------------

No.	試 験 項 目			試験結果	規格値	試験機関
1	退 色 性 (号)			合格	4以上	ボーケン品質評価機構
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	ボーケン品質評価機構
			横			
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	ボーケン品質評価機構
			横			
3	隠 ペ イ 性 (級)			合格	3以上	ボーケン品質評価機構
4	施 工 性			合格	浮き及びはがれがあつてはならない	ボーケン品質評価機構
5	湿 潤 強 度 N/1.5cm		縦	合格	5.0以上	ボーケン品質評価機構
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L			合格	0.2以下※	ボーケン品質評価機構
7	重金属	砒素 (mg/kg)		合格	5以下	カケンテストセンター
		鉛 (mg/kg)		合格	30以下	カケンテストセンター
		カドミウム (mg/kg)		合格	5以下	カケンテストセンター
		クロム (mg/kg)		合格	20以下	カケンテストセンター
		水銀 (mg/kg)		合格	2以下	カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)			合格	0.1以下	カケンテストセンター
9	残留VOC	TVOC (μ g/g)		合格	100以下	カケンテストセンター
		TEX芳香族 (μ g/g)		合格	10以下	カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。