

平成29年7月5日

ルノン株式会社 殿

会社名 サンロック工業株式会社 印



S V 規格試験成績書

壁紙品番	RH-4771	試験条件	I - I - ②
------	---------	------	-----------

No	試験項目		試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)		合格	4以上	社内試験
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	合格	4以上	社内試験
					縦
	湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	社内試験
		横			社内試験
3	隠蔽性 (級)		合格	3以上	社内試験
4	施工性		合格	浮き及びはがれがあつてはならない	社内試験
5	湿潤強度 N / 1.5 cm	縦 横	合格	5.0以上	社内試験
※6	ホルムアルデヒド放散量 mg / L		合格	0.2 以下※	一般財団法人 カケンテストセンター
7	重金属	砒素 (mg / kg)	合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		鉛 (mg / kg)	合格	30 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		カドミウム (mg / kg)	合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		クロム (VI) (mg / kg)	合格	20 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		水銀 (mg / kg)	合格	2 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー (mg / kg)	合格	0.1 以下	一般財団法人 カケンテストセンター	
9	残留 VOC	T VOC (μg / g)	合格	100 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		TEX 芳香族 (μg / g)	合格	10 以下	一般財団法人 カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない

試験成績書は J I S 規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。