



SV規格試験成績書

壁紙品番	RM-728
------	--------

No.	試験項目		試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)		合格	4以上	財団法人 化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター
2	耐摩擦性 (級)	乾燥摩擦 縦	合格	4以上	
		横	合格	4以上	
3	隠ぺい性 (級)		合格	3以上	高分子試験・評価センター
4	施工性		合格	浮き及びはがれがあつてはならない	
5	湿潤強度 N/1.5cm 縦		合格	5.0以上	財団法人日本紡績検査協会
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L		合格	0.2以下※	
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格	5以下	財団法人 日本食品分析センター
		鉛 (mg/kg)	合格	30以下	
		カドミウム (mg/kg)	合格	5以下	
		クロム (mg/kg)	合格	20以下	
		水銀 (mg/kg)	合格	2以下	
		セレン (mg/kg)	合格	10以下	
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		合格	0.1以下	
9	残留VOC	TVOC (μ g/g)	合格	100以下	
		TEX芳香族 (μ g/g)	合格	10以下	

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。