2016.10.28

ルノン株式会社　　殿

会社名　　株式会社デコリア　　印

SV規格試験成績書

壁　紙　品　番	RM-930

試験条件	Ⅰ－・Ⅰ・Ⅱ

No.	試　験　項　目			試験結果	規格値	試験機関
1	退　色　性　（号）			合格	4以上	カケンテストセンター
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	カケンテストセンター
			横			
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	カケンテストセンター
			横			
3	隠　ぺ　い　性　（級）			合格	3以上	カケンテストセンター
4	施　工　性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	カケンテストセンター
5	湿　潤　強　度　N/1.5cm		縦	合格	5.0以上	カケンテストセンター
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量　mg/L			合格	0.2以下※	カケンテストセンター
7	重金属	砒素　（mg/kg）		合格	5以下	カケンテストセンター
		鉛　（mg/kg）		合格	30以下	カケンテストセンター
		カドミウム　（mg/kg）		合格	5以下	カケンテストセンター
		クロム　（mg/kg）		合格	20以下	カケンテストセンター
		水銀　（mg/kg）		合格	2以下	カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー　（mg/kg）			合格	0.1以下	カケンテストセンター
9	残留VOC	TVOC　（μg/g）		合格	100以下	カケンテストセンター
		TEX芳香族　（μg/g）		合格	10以下	カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。