2013年6月12日

ルノン株式会社　殿

会社名　　ダイニック株式会社　印

# SV規格試験成績書

| 壁紙品番 | RU－5439 |
|---|---|

| No. | 試験項目 | | | 試験結果 | 規格値 | 試験機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退色性 | | (号) | 合格 | 4以上 | 自社試験(JIS A 6921) |
| 2 | 耐摩擦性（級） | 乾燥摩擦 | 縦 | 合格 | 4以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| | | 湿潤摩擦 | 縦 | 合格 | 4以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 3 | 隠ぺい性 | | (級) | | 3以上 | 〃 |
| 4 | 施工性 | | | 合格 | 浮き及びはがれがあってはならない | 〃 |
| 5 | 湿潤強度 N/1.5cm | | 縦 | 合格 | 5.0以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 6 | ホルムアルデヒド放散量 | | mg/L | 合格 | 0.2以下※ | 〃 |
| 7 | 重金属 | 砒素 | (mg/kg) | 合格 | 5以下 | (財)日本化学繊維検査協会 |
| | | 鉛 | (mg/kg) | 合格 | 30以下 | 〃 |
| | | カドミウム | (mg/kg) | 合格 | 5以下 | 〃 |
| | | クロム | (mg/kg) | 合格 | 20以下 | 〃 |
| | | 水銀 | (mg/kg) | 合格 | 2以下 | 〃 |
| | | セレン | (mg/kg) | 合格 | 10以下 | 〃 |
| 8 | 塩化ビニルモノマー | | (mg/kg) | 合格 | 0.1以下 | 〃 |
| 9 | 残留VOC | TVOC | (μg/g) | 合格 | 100以下 | 〃 |
| | | TEX芳香族 | (μg/g) | 合格 | 10以下 | 〃 |

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。 |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。 |
| 13 | 溶剤 | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。 |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。