


平成26年11月6日

ルノン株式会社 殿

会社名 共和レザー株式会社



## S V規格試験成績書

壁紙品番	RP-417
------	--------

No.	試験項目	試験結果	規格値	試験機関		
1	退色性 (号)	合格	4以上	一般財団法人 カケンテストセンター 大阪事業所		
2	耐摩擦性 (級)	乾燥摩擦	縦		合格	4以上
			横			
	湿潤摩擦	縦	合格		4以上	
		横				
3	隠ぺい性 (級)	合格	3以上			
4	施工性	合格	浮き及びはがれがあつてはならない			
5	湿潤強度 N/1.5cm	縦 合格	5.0以上			
6	ホルムアルデヒド放散量 mg/L	合格	0.2以下※			
7	重金属	砒素 (mg/kg)	合格		5以下	
		鉛 (mg/kg)	合格	30以下		
		カドミウム (mg/kg)	合格	5以下		
		クロム (mg/kg)	合格	20以下		
		水銀 (mg/kg)	合格	2以下		
		セレン (mg/kg)	合格	10以下		
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)	合格	0.1以下			
9	残留VOC	TVOC (μg/g)	合格	100以下		
		TEX芳香族 (μg/g)	合格	10以下		

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。