

2024年6月10日

ルノン株式会社

殿

会社名 東武化学株式会社



## S V規格試験成績書

|      |         |      |             |
|------|---------|------|-------------|
| 壁紙品番 | RP-5109 | 試験条件 | I - ・ I ・ ② |
|------|---------|------|-------------|

| No. | 試 験 項 目             |                  |        | 試験結果     | 規格値              | 試験機関             |
|-----|---------------------|------------------|--------|----------|------------------|------------------|
| 1   | 退 色 性 (号)           |                  |        | 合格       | 4 以上             | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 2   | 摩擦色落ち度 (級)          | 乾燥摩擦色落ち度         | 縦      | 合格       | 4 以上             | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                     |                  | 横      | 合格       |                  |                  |
|     |                     | 湿潤摩擦色落ち度         | 縦      | 合格       | 4 以上             | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                     |                  | 横      | 合格       |                  |                  |
| 3   | 隠 蔽 性 (級)           |                  |        | 合格       | 3 以上             | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 4   | 施 工 性               |                  |        | 合格       | 浮き及びはがれがあつてはならない | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 5   | 湿 潤 強 度 N／1.5 c m   |                  | 縦<br>横 | 合格       | 5.0以上            | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 m g／L   |                  |        | 合格       | 0.2以下※           | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 7   | 重金属                 | 砒素 (m g／k g)     | 合格     | 3 以下     | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
|     |                     | 鉛 (m g／k g)      | 合格     | 2 0 以下   | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
|     |                     | カドミウム (m g／k g)  | 合格     | 3 以下     | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
|     |                     | クロム (m g／k g)    | 合格     | 2 0 以下   | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
|     |                     | 水銀 (m g／k g)     | 合格     | 2 以下     | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (m g／k g) |                  |        | 合格       | 0.1以下            | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 9   | 残留VOC               | T VOC (μ g／g)    | 合格     | 1 0 0 以下 | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |
|     |                     | T E X芳香族 (μ g／g) | 合格     | 1 0 以下   | 一般財団法人カケンテストセンター |                  |

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。