

空気を洗う壁紙® 珪藻土プラス/オレフィンプラス

施工注意

【製品特性上のご注意】

珪藻土プラスは主素材に天然石の骨材を使用しています。

オレフィンプラスは主素材にオレフィン系プラスチック発泡シートの端材を粉砕したオレフィンチップを使用しています。

特殊素材のため、一般ビニール壁紙とは異なる施工を要します。

加工特性上、化粧層の粒が欠落する場合がありますのであらかじめご承知おきください。

撫で刷毛やローラーかけは表面をキズつけたり、粒子が極力欠落しないよう、丁寧に行ってください。

■下地処理

下地の素材に合わせて専用のシーラー処理をしてください。

■接着剤

接着剤は、酢ビ系補強用接着剤混入タイプのでんぶん糊をご使用ください。

糊付け後は大きなたたみ、上積みは避けてください。

■オープンタイム

オープンタイムは5～15分が目安です。現場環境に合わせて調整をしてください。

オープンタイムを長く取りすぎると水分が乾燥し、あい剥ぎの原因になります。

■圧着（貼り付け）

表面に糊が付かないようご注意ください。変色などの原因になります。

ジョイント施工は端部同士で行ってください。端部と中央部では色差が生じる場合があります。

ジョイント部カットの際、下地を傷つけないよう下敷きテープなどのご使用をおすすめします。

カッターは、鋭利な状態で使用してください。

加工特性上、化粧層の粒が欠落する場合がありますのであらかじめご承知おきください。

撫で刷毛やローラーかけは表面をキズつけたり、粒子が極力欠落しないよう、丁寧に行ってください。

3幅ぐらい施工後、問題のないことを確かめて作業にかかって下さい。

商品に欠陥が見られた場合には、施工を中断し、販売元までご連絡をお願いします。三幅以降の施工代賠償については、原則としてお受けいたしかねますことをご了承願います。

施工後は、急激な温度変化は避け自然乾燥して下さい。